

防草マット・防草シート 選定表②【谷口産業株式会社】

2024年11月web

項目	防草シート(植栽地にもマルチング効果あり)				下敷き用防草シート			
	植樹防草シート T-1	ビスタスパン	プロフィット TG-120	植樹防草シートスーパー SR・SRB	植樹防草シート No.2	植樹防草シートハードタイプ SH-150	植樹防草シートハードタイプ SH-200	植樹防草シートハードタイプ SH-260
用途	・中期間の雑草防止 (イネ科など強雑草にも対応) 建設物価掲載商品 NEXCO造園施設標準図集 対応商品	・中期間の雑草防止 (イネ科など強雑草以外) ・植栽場所での蒸散防止効果 ・植栽場所での地温安定効果	・中期間の既存雑草防止 (イネ科など強雑草以外) ・タバコのポイ捨てが多発する場所での防草 ・植栽場所での蒸散防止効果 ・植栽場所での地温安定効果	・長期間の雑草防止 (イネ科など強雑草以外) ・非植栽地での防草 (不透水の為)	芝生や砂利の下敷き用防草シート	砂利や碎石の下敷き用強雑草向け防草シート	砂利や碎石の下敷き用強雑草向け防草シート 低木・中木用防根シート。	砂利・碎石路盤・土舗装の下敷き用強雑草向け防草シート 低木・中木用防根シート。
素材	高密度 ポリエステル長繊維不織布	ポリエステル長繊維不織布	表面特殊難燃加工 ポリエステル長繊維不織布	ポリエチレンクロス 裏面黒色ラミネート	ポリエステル長繊維不織布	ポリエステル長繊維不織布	ポリエステル長繊維不織布	ポリエステル長繊維不織布
厚み	1mm	0.53mm	0.5mm	0.3mm	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm
質量	300g/m ²	140g/m ²	180g/m ²	190g/m ²	90g/m ²	150g/m ²	200g/m ²	260g/m ²
引張強度(N)	タテ 900 ヨコ 800	タテ 310 ヨコ 200	タテ 310 ヨコ 265	タテ 1000 ヨコ 900	タテ 160 ヨコ 80	タテ 600 ヨコ 360	タテ 795 ヨコ 365	タテ 875 ヨコ 500
	タテ 140 ヨコ 160	タテ 45 ヨコ 40	タテ 105 ヨコ 80	タテ 160 ヨコ 180	タテ 30 ヨコ 20			
透水係数	1.0×10 ⁻² cm/sec	1.5×10 ⁻² cm/sec	1.0×10 ⁻² cm/sec	不透水	1.4×10 ⁻² cm/sec	1.0×10 ⁻² cm/sec	1.0×10 ⁻³ cm/sec	1.0×10 ⁻³ cm/sec
遮光率	99.99%	99.6%	99.9%	99.9%	85%	99.5%	99.9%	99.90%
色	グリーン色	ダークグリーン色	グリーン色・ブラウン色	グリーン色・ブラウン色	グレイ色	濃グレイ色	濃グレイ色	濃グレイ色
性能	高密度ながら特殊柔軟加工によって現場の凹凸に馴染みやすい。表面繊維の毛羽立ちを抑え、シート上に堆積する砂埃が減少。	ポリエステル製の不織布で通気性、透水性が特に優れている。	シート表面に難燃性加工を施している。	シートの素材は高強度のポリエチレンクロスで、遮光率と強度をさらに高めるために裏面にラミネート加工をしている。	ポリエステル製の不織布で透水性、通気性に優れている。	ポリエステル製の不織布の高密度タイプ。	ポリエステル製の不織布で0.4g/cm ³ の高密度タイプ。	ポリエステル製の不織布で0.4g/cm ³ の高密度タイプ。
現場での適応性	特殊柔軟加工によって現場の凹凸に対応し法面や平面での雑草を中期間抑制する。高密度でシート自体の強度が優れておりイネ科など強雑草も抑制できる。大き目のハサミやカッター等でカットが可能。	透水性・通気性があり、法面や植栽地での使用や花壇での使用に適している。現場での施工性が特に優れている。	難燃性が特に優れている為、たばこのポイ捨てによる燃え広がりを防ぐ。交通量の多い場所や歩車道間、交差点付近など、タバコのポイ捨てが多いと思われる場所に適している。	不透水性の為、平面の植栽地での使用にはあまり適していない。法面や植栽のない平坦地での使用に適し、長期間雑草を抑制する。	透水性・通気性があり、砂利や芝生の下敷きとして使用できる。砂利の隙間からの雑草の発生や、降雨後のぬかるみなどを防止する。比較的薄いシートであるので地表面にシートを敷くと長期間の使用は出来ない。	高密度の為、透水性は他防草シートと比べてやや劣るが、雑草防止効果は絶大。主に新設現場・改良後などシート敷設前の雑草繁茂状態が少ない現場での下敷き用として使用できる。	高密度の為、透水性は他防草シートと比べてやや劣るが、雑草防止効果は絶大。主に強雑草繁茂現場にて除草後に使用する。土中の場合、軽車両の乗り入れ(旋回注意)は可能。竹の防根には適していないが、根域制限効果も兼備している。	高密度の為、透水性は他防草シートと比べてやや劣るが、雑草防止効果は絶大。主に強雑草繁茂現場にて除草後に使用する。土中の場合、重機の乗り入れ(旋回注意)も可能な超強力防草シート。竹の防根には適していないが、根域制限効果も兼備している。
耐候年数	約10年	約6年	約8年	約8年	約10年(下敷きの場合)	10年以上(下敷きの場合)	10年以上(下敷きの場合)	10年以上(下敷きの場合)
施工方法	地表面の雑草やゴミを取り除き地表面に対して水平に敷設する。シートの固定には固定ピンを使用し、固定ピン打設部における“ピン穴”からの劣化(破け・裂け)を防止する補強用補助材(マン丸君CG-80、CB-80)や“ピン穴”からの劣化と雑草の発生を抑制する雑草抑制用補助材(マン丸君JG-80、JB-80)などの目串部補強補助材を使用する。端部は雑草防止及び強風による捲れ上がりを防止する為に接着剤を使用し貼り付ける。							
使用後の撤去について	産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。				産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。			

※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
 ※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たない場合がございます。
 ※仕様は、予告なしに変更する場合がありますので、詳細はお問合せ下さい。